

Tónovaná malířská barva na stěnu **DECORHIT Color**

JK 246 262 19

PN 112 500 07

Popis:

Směs pigmentů a plnidel dispergovaných ve vodní disperzi polymerního pojiva s přísadou speciálních aditiv.

Použití:

Moderní, ekologická, vodou ředitelná nátěrová látka určená na nátěry interiérů bytů, omítek, suchého zdiva, sádkartónu, dřeva, tapet a pod.

Vyrábí se v bílém odstínu. Konečný nátěr je stálobarevný, má vysokou bělost, výbornou krycí schopností, vysokou paropropustností, lehkou aplikaci a dobrou otěruvzdorností za sucha. Světlejší odstíny je možné dosáhnout smícháním s bílou malířskou barvou DECORHIT 2 v potřebných poměrech. Práškové barvy k tónování je nutné nejdříve rozmíchat ve vodě.

Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivy, pitnou vodou, natírání dětského nábytku a hraček.

Ředidlo

Voda.

Barevné odstíny:

Podle aktuální vzorkovnice.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VOC:

0,005 kg/kg

TOC:

0,009 kg/kg

Objemová sušina:

32,8 ± 1 % obj.

Kategorie:

VR A.a

Hraniční hodnota VOC:

30 g/l

Maximální obsah VOC produktu

< 30 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávaném stavu

hustota	1,40 - 1,50g/cm ³
viskozita Brookfield (23 ± 2°C, 6/20)	nejmín 7000 mPas
obsah neprchavých látek	nejmín 50 % hm.
teoretická vydatnost	8 - 11 m ² /kg v závislosti od druhu a savosti podkladu a aplikace

Zasychání

stupeň 2	nejvíc 1 hod.
----------	---------------

Vlastnosti hotového nátěru (24 hod.)	
vzhled nátěru	hladký, matný
kryvost	st. 2
lesk	st. 5

Doporučený stav podkladu:

Barva se musí nanášet na suché, čisté a soudržné podklady, v případě většího znečištění stěn – umýt saponátovým roztokem a nebo oškrábáním zbavit větší vrstvy starých nátěrů

minimální teplota při aplikaci: + 10 °C

teplota podkladu nejméně: + 10 °C

relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %

Pokyny k aplikaci

vzduchové stříkání:

doporučené ředidlo	voda
otvor trysky	2 - 2,5 mm
tlak vzduchu	0,3 - 0,5 MPa
objem ředidla	5 - 15 hm. %

Vysokotlaké stříkání:

doporučené ředidlo	voda
tryska	513 - 517
tlak vzduchu	15 - 17 MPa
objem ředidla	0 - 5 %

Štětec / váleček

doporučené ředidlo	voda
objem ředidla	5 - 10 hm. %

Na vzduchu zaschnutý nátěr je možné přetírat další vrstvou nejdříve po 3 hod. Před použitím obsah obalu důkladně rozmíchat !

Nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vzduchu, nedostatečné větrání a malá nasákavost zpomalují zasychání.

Nářadí se čistí vodou.

Příklad postupu:

PŘÍPRAVA PODKLADU:

- oprášení stěny, případně umytí slabým saponátovým roztokem a zbavení se větší vrstvy starých nátěrů.

NANÁŠENÍ BARVY NA STARŠÍ STĚNY:

- 1 až 2 krát nátěr barvou **DECORHIT Color** zředěnou s vodou v poměru dle potřeby

NANÁŠENÍ BARVY NA NOVÉ STĚNY:

- 1 krát nátěr barvou **DECORHIT Color** zředěnou s vodou v poměru 1 : 1
- 1 - 2 krát nátěr barvou **DECORHIT Color** zředěnou s vodou v poměru dle potřeby

Na vzduchu zaschnutý nátěr je možné přetírat další vrstvou nejdříve po 3 hod.

Nanášení, ředění, čištění nářadí:

Barva zasychá na vzduchu. Před aplikací se musí dokonale promíchat ode dna obalu. První nátěr se doporučuje aplikovat barvou naředěnou v poměru 1 : 1 (podle nasákavosti podkladu). Na druhý nátěr se používá naředěná barva na vhodnou viskozitu podle způsobu nanášení – ředění do 10%. Vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota prostředí, nedostatečné větrání a malá nasákavost podkladu prodlužuje dobu zasychání. Na vzduchu zaschnutý nátěr je možné přetírat další vrstvou nejdříve po 3 hod. Nářadí se čistí vodou.

Balení

Podle aktuální nabídky.

Podmínky skladování

Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti

V tekutém stavu není hořlavý.

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobci a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.

Dlouhomostecká 1137

LIBEREC 463 11, ČR

Tel. +420 585 422 342

www.chemolak.cz

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.