

TECHNICKÝ LIST

Datum revize: 5.01.2011

Penetrační nátěr **DECORHIT P**

JK 246 162 58

PN 112 427 04

Popis:

Vodní disperze akrylátového polymeru s přísadou speciálních aditiv.

Použití:

DECORHIT P je vodouředitelné napouštědlo určené na hloubkovou penetraci savých silikátových podkladů v interiéru a exteriéru, jako jsou vápenné, cemento vápenné, cementové, nebo sádrové omítky a stěrky, sádrokarton a porobeton. Nátěr proniká do hloubky podkladu, zvyšuje jeho povrchovou pevnost, snižuje savost a tím zlepšuje rovnoměrné vybarvení povrchu. Používá se před nanášením disperzních barev a omítkovin na zlepšení přilnavosti podkladu, na snížení savosti nových podkladů a na zpevnění starých zvětralých povrchů.

Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivy, pitnou vodou, natírání dětského nábytku a hraček.

Ředidlo

Voda.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VOC:

0,010 kg/kg

TOC:

0,0 kg/kg

Objemová sušina:

14 ± 1 % obj.

Kategorie:

VR A.h

Hraniční hodnota VOC:

30 g/l

Maximální obsah VOC produktu

< 30 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávaném stavu

hustota	0,95 - 1,05 g/cm ³
obsah neprchavých látek	nejmíň 5 % hm.
teoretická výtlačnost	10 - 15 m ² /kg v závislosti od druhu a savosti podkladu a aplikace

Doporučený stav podkladu:

Barva se musí nanášet na suché, čisté a soudržné podklady, v případě většího znečištění stěn – umýt saponátovým roztokem a nebo oškrabáním zbavit větší vrstvy starých nátěrů

stěrka vyzrálá min. 24 hod.

omítka vyzrálá 2 – 4 měsíce

minimální teplota při aplikaci: + 10 °C

teplota podkladu nejméně: + 10 °C

relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %

Pokyny k aplikaci

vzduchové stříkání NT:

doporučené ředidlo

voda

otvor trysky

2 mm

tlak vzduchu

0,3 - 0,5 MPa

objem ředidla

0 - 100 %

Štětce / váleček

doporučené ředidlo

voda

objem ředidla

0 - 100 %

Příklad postupu:

PŘÍPRAVA PODKLADU:

- Podklad musí být suchý a vyzrálý

NANÁŠENÍ BARVY :

- 1 krát **DECORHIT P** zředěný s vodou v poměru 1 : 1, další nátěr po 4 hod.
- 1 – 2 krát nátěr barvou **DECORHIT H** zředěnou s vodou v poměru dle potřeby

Nanášení, ředění, čištění náradí:

V případě starých větrných podkladů doporučujeme **DECORHIT P** nanášet v neředěném stavu a v případě aplikace na nové povrchy doporučujeme naředit s vodou 1 : 1 na málo savé 1 : 2. U extrémě savých podkladů doporučujeme po dvou hodinách aplikovat druhý nátěr penetrátorem. Vrchní nátěr aplikovat nejdříve po 4 hod. od nátěru **DECORHIT P**. Aplikuje se vzduchovým NT stříkáním, natíráním štětcem a nebo válečkem. Před aplikací se musí dokonale promíchat. Vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota prostředí, nedostatečné větrání a malá nasákavost podkladu prodlužuje dobu zasychání. Náradí se čistí vodou.

Balení

Podle aktuální nabídky.

Podmínky skladování

Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti

V tekutém stavu není hořlavý.

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobcí a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.
Dlouhomostecká 1137
LIBEREC 463 11, ČR
Tel. +420 585 422 342
www.chemolak.cz

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.