

Univerzální kontaktní lepidlo ProfiPREN Univerzal

JK 247 433 01

Popis:

Roztok chlorprenového kaučuku v organických rozpouštědlech s přísadou speciálních aditiv.

Použití:

Profipren Univerzal se používá ne lepení různých materiálů, napr. dřeva, materiálů na bázi dřeva, materiálů z melaminových živíc, keramiky, porcelánu, izolačních a akustických desek (krom desek z pěnového polystyrénu), umělohmotných obkladaček a nejrůznějších materiálů na stěny a podlahu.

Nesmí se používat na spoje, které přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Ředidlo

ProfiPRÉN Ředidlo

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávaném stavu

viskozita (Brookfield)	nejméně 2000 mPa.s
obsah neprchavých látek	nejméně 20 % hm

Doporučený stav podkladu:

spoj musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty
zdrsnění lepených ploch kovů a umělých hmot zvyšuje pevnost spoje

Pokyny k aplikaci:

Lepidlo se nanáší oboustraně zubovou stěrkou nebo štětcem. Před spojením lepených dílů se nechaá odvětrat rozpouštědlo. Doba zavadnutí při pokojové teplotě je asi 15 min. Velmi porézní, nebo savé materiály se musí natřít víckrát.

Po zavadnutí se spojí oba díly a přitlačí na krátký čas velkou silou. Pro kvalitu lepeného spoje není rozhodující čas přitlačení, ale přitlačná síla.

Pevnost lepeného spoje umožňuje okamžité další opracování lepených dílů. Konečná pevnost se dosáhne nejdříve po 24 h.

Čištění náradí:

Pracovní pomůcky se čistí ihned po použití Profipren ředidlem.

Záruka a skladování

Neskladovat společně s potravinami a krmivými. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až +25°C v suchém a větraném skladě bez přímého účinku slunečního záření, který odpovídá předpisům pro skladování hořlavých látek I třídy nebezpečnosti.

Stupeň hořlavosti

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobcí a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.

Dlouhomostecká 1137

LIBEREC 463 11 , ČR

Tel. +420 585 422 342

www.chemolak.cz

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.