

Lak na parkety vodou riediteľný

PARKETOLAK

V 1610

JK 246 164 10
PN 112 306 99

Popis:

Zmes uretánakrylátovej disperzie vo vode s prídavkom aditív.

Použitie:

Na povrchovú úpravu parkiet, prípadne predmetov z dreva a korku v interiéroch, ako základný i vrchný náter. Lak rýchlo zasychá, je tvrdý a pružný. Je odolný bežným čistiacim prostriedkom. Spĺňa podmienky protisklznosti podláh podľa STN 74 4507.

Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň:

Bezfarebný

Riedidlo:

voda

Fyzikálna a technická charakteristika:**VOC**

0,320 kg/kg

TOC

0,013 kg/kg

Objemová sušina

31,6 ±1% obj.

Kategória:

VR A.e

Hraničná hodnota VOC:

130 g/l

Maximálny obsah VOC produktu:

< 130 g/l

Technické údaje o výrobku :	
Vlastnosti v dodávanom stave:	
hustota	0,85 – 0,95 g/cm ³
obsah neprchavých látok	najmenej 28 %
výtokový čas	najmenej 15 s
teoretická výdatnosť	8-10 m ² /l
Zasychanie:	
stupeň 2	najviac 1 h
stupeň 5	najviac 4 h
Vlastnosti hotového náteru:	
vzhľad	hladký, zliaty
tvrdosť kyvadlom	najmenej 35 %
lesk	
0000	najmenej 80 %
0001	30 – 50 %

Odporúčaná stav podkladu:

predchádzajúci náter: obrúsený a prachu zbavený podklad, parkety nesmú byť pred

lakovaním voskované, ani obsahovať zvyšky vosku

minimálna teplota pri aplikácii + 15° C

relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70 %

Pokyny k aplikácii :

štetec

odporúčané riedidlo voda

objem riedidla 0-2 %

striekanie NT

odporúčané riedidlo voda

objem riedidla 0 %

Príklad postupu:

Náter na parkety:

brúsenie brúsnym papierom 120-180, odstránenie prachu (najlepšie vysávaním)

penetračný náter V 1610, po cca 4 h prebrúsenie brúsnym papierom č.180-220

dôkladné odprášenie podkladu

2 až 3 vrstvy V 1610 v intervale 4 h

Pri zasychaní pri normálnej teplote je možné nalakované parkety zat'ažiť nábytkom najskôr 24 h od zhotovenia poslednej vrstvy náteru

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia:

Nanáša sa štetcom, prípadne NT striekaním. Náter zaschnutý na vzduchu (20°C/50 % vlhkosť/30 µm hrúbka) je možné pretrieť ďalšou vrstvou náteru najskôr po 4 h. Náradie čistíme vodou ihneď po aplikácii. Pred použitím objem dokonale premiešajte!

Balenie:

Podľa aktuálnej ponuky

Podmienky skladovania:

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia. Chrániť pred mrazom!

Stupeň horľavosti:

V tekutom stave je nehorľavý

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v KBU.

Bezpečnosť a hygiena pri práci:

Je uvedená v KBU.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi distribútorovi:

CHEMOLAK a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko
Tel.: +421/33/5560 111
Fax: +421/33/5560 636
Infocentrum: +421/33/5560 555
www.chemolak.sk
marketing@chemolak.sk
priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní aplikácií. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.