

Impregnačný olej na drevo DREVOLUX

JK 246 121 42
PN 112 683 18

Popis

Zmes ľanového oleja, syntetickej živice, pigmentov a organických rozpúšťadiel s prídavkom aditív.

Použitie

DREVOLUX impregnačný olej na drevo sa používa na pravidelnú údržbu a ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva v interiéri a exteriéri. Olej penetruje do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím, odd'ala'uje následky pôsobenia vlhkosti a poveternostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, vytvára vodoodpudivý povrch. Je vhodný na povrchovú úpravu záhradného nábytku, okeníc a rôznych drevených konštrukcií ako sú pergoly, verandy, altánky, drevené obklady a ploty.

Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň

Bezfarebný, orech, teak.

Riedidlo

Neriedi sa.

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,700 kg/kg

TOC

0,586 kg/kg

objemová sušina

23,7±1 % obj.

kategória

OR A/f

hraničná hodnota VOC:

700 g/l

maximálny obsah VOC produktu:

< 700 g/l

| TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Vlastnosti v dodávanom stave | |
| hustota | 0,80 – 0,90 g/cm ³ |
| obsah neprchavých látok | najmenej 28 % hm |
| teoretická výdatnosť | 20 m ² / l |

| Zasychanie | |
|------------|--------------|
| stupeň 4 | najviac 24 h |

| Vlastnosti hotového náteru: | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| vzhľad | hladký, bez mechanických nečistôt |

| Doporučený stav podkladu: | |
|--|--|
| drevo – suché, čisté, obrúsené a zbavené prachu a mastnoty | |
| teplota pri aplikácii 15 – 25 °C | |
| relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 30 – 70% | |

Pokyny k aplikácii:

Príprava povrchu pred aplikáciou

jemné prebrúsenie (brúsny papier č. 280)

odstránenie mastnoty, nečistôt a prachu

Nanášanie

štetec pre rozpúšťadlové náterové látky alebo hubka, aplikovať v smere textúry dreva

nanáša až do úplného vsiaknutia, nevsiaknutý olej zotrieť suchou textíliou

d'alší náter sa odporúča aplikovať po 24 h

sýtosť farebného odtieňa sa s každým d'ším náterom zvyšuje

neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej viskozite

Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie a môže byť príčinou väd náteru.

Náradie sa čistí bežnými čistiacimi prostriedkami na štetce.

Drevo treba pravidelne ošetrovať každú sezónu. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa.

Príklad postupu

Náter dreva:

- 1-2 -krát náter DREVOLUXOM Impregnačný olej na drevo štetcom bez riedenia

Balenie

0,6l; 2,5l

Záručná doba a podmienky skladovania:

24 mesiacov

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote 0 až +30 OC v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Stupeň horľavosti

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov.

Bezpečnosť a hygiena pri práci

Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

CHEMOLAK, a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Telefón: ++421 33 5560111

Fax:++421 33 5560636

www.chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.