

TECHNICKÝ LIST

Datum revize: 24.05.2018

Dekorační a ochranná lazura na dřevo s voskem **DREVOLUX Style**

JK 246 262 69

PN 112 681 18

Popis:

Směs pigmentových preparátů, speciálních aditiv a vosků ve vodní disperzi modifikované akrylátové pryskyřici.

Použití:

DREVOLUX Style je vodou ředitelná středně vrstvá lazura na dřevo v moderních netradičních odstínech s obsahem vosku. Používá se na lazurovací úpravu dřeva v interiérech a exteriérech.

Je vhodná na nátěry dřevěných dekoračních předmětů, obkladů, dřevěného interiérového a zahradního nábytku, altánků, laviček, plotů a jiných stavebně-stolářských výrobků ze dřeva.

DREVOLUX Style penetruje do hloubky, chrání dřevo před vlivem počasí a UV záření. Lazura dřevo chrání a zároveň zvýrazňuje jeho krásu, odstíny s perletí vytváří efektní vzhled.

Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivem, pitnou vodou, natírání dětského nábytku a hraček.

Barevné odstíny:

Bílý, šedý, hnědý a antracitový bez perletě a s obsahem perletě.

Ředidlo

Neředí se

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VOC:

0,005 kg/kg

TOC:

0,010 kg/kg

Kategorie:

WB A/e

Hraniční hodnota VOC:

130 g/l

Maximální obsah VOC produktu

< 130 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávaném stavu

hustota	0,97 - 1,07 g/cm ³
viskozita při 20°C	400 - 600 mPas
teoretická vydátnost	7 - 10 m ² /L
obsah neprchavých látek	nejmíň 18 %

Doporučený stav podkladu:
dřevo čisté, suché, zbavené prachu a pryskyřice, bez mastnoty a prachu, zbavené starého nátěru, obroušené
vlhkost dřeva nejvíc 12%
minimální teplota při aplikaci: + 10 - 30 °C
teplota podkladu nejméně: + 10 - 30 °C
relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 25 - 75 %

Zasychání	
Stupeň 1	nejvíce 1 hod
Stupeň 4	nejvíce 4 hod.

Vlastnosti hotového nátěru	
vzhled	hladký, slitý

Pokyny k aplikaci	
Štětec/váleček	
Aplikuje se v dodávaném stavu	
stříkání NT	
ředidlo	bez ředění
tryska	1,8 mm
tlak	0,3 – 0,4 MPa

Lazura není určena k aplikaci vysokotlakým stříkáním.

Příklad postupu:

Příprava povrchu před nátěrem:

Přebroušení (brusný papír č. 180 – 240) odstranění mastnoty, pryskyřičných míst, nečistot a prachu.

Nanášení lazury:

1 - 2 krát **DREVOLUX Style**, případně přebroušení brusným papírem č.240 mezi jednotlivými vrstvami

Nanášení, ředění, čištění náradí:

Nanáší se štětkem a nebo NT stříkáním na dřevo čisté, suché (max. 12% vlhkosti), zbavené pryskyřičných skvrn a odmaštěné. Na dřevo v exteriéru je doporučeno nejdříve ošetřit biocidním napouštědlem V 1357. Před použitím lazury dobře promíchejte ode dna obalu! Výsledný barevný odstín výrazně ovlivňuje počet nanesených vrstev nátěru, typ a struktura dřeva. Náradí se čistí vodou ještě před zaschnutím lazury.

Balení

0,8 a 2,5 L podle aktuální nabídky.

Podmínky skladování

Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti

V tekutém stavu nehořlavá kapalina

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobcí a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.

Dlouhomostecká 1137

LIBEREC 463 11, ČR

Tel. +420 585 422 342

www.chemolak.cz

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.