

Dekoračná a ochranná lazúra na drevo s voskom DREVOLUX Style

JK 246 262 69
PN 112 681 18

Popis

Zmes pigmentových preparátov, špeciálnych aditív a voskov vo vodnej disperzii modifikovanej akrylátovej živice.

Použitie

DREVOLUX Style je vodou riediteľná tenkovrstvá lazúra na drevo v moderných netradičných odtieňoch s obsahom vosku. Používa sa na povrchovú úpravu dreva v interiéri a exteriéri.

Je vhodná na nátery drevených dekoračných predmetov, obkladov, dreveného interiérového a záhradného nábytku, altánkov, lavičiek, plotov a iných stavebno-stolárskych výrobkov z dreva.

DREVOLUX Style penetruje do hĺbky, chráni drevo pred vplyvom počasia a UV žiarením. Lazúra drevo chráni a zároveň zvyrazňuje jeho krásu, odtiene s obsahom perlete vyvírajú efektívny vzhľad.

Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Farebný odtieň

Biely, šedý, hnedý a antracitový bez perlete a s obsahom perlete.

Riedidlo

Neriedi sa.

Fyzikálna a technická charakteristika:

VOC

0,005 kg/kg

TOC

0,010 kg/kg

kategória

WB A/e

hraničná hodnota VOC:

130 g/l

maximálny obsah VOC produktu:

< 130 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU	
Vlastnosti v dodávanom stave	
hustota	0,97 - 1,07 g/cm ³
viskozita pri 20 °C	400 - 600 mPas
orientačná výdatnosť	7 - 10 m ² /l
Zasychanie	
stupeň 1	najviac 1 h
stupeň 4	najviac 4 h
Vlastnosti hotového náteru:	
vzhľad	hladký, zliaty, bez mechanických nečistôt

Doporučený stav podkladu:

nové drevo – suché, čisté, obrúsené a zbavené prachu

staršie drevo – odstránený starý náter, obrúsené, zbavené mastnoty a brúsneho prachu.
Živičné škvrny je potrebné odstrániť riedidlom C 6000.

teplota pri aplikácii 10 – 30 °C

teplota podkladu 10 - 30 °C

relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 25 – 75%

maximálna vlhkosť dreva 12 %

Pokyny k aplikácii:

Vzduchové striekanie

Riedidlo

bez riedenia

Otvor trysky

1,8

Tlak

0,3 – 0,4 MPa

Štetec/valček

Aplikuje sa v dodanom stave bez riedenia.

Lazúra nie je určená na vysokotlaké striekanie.

DREVOLUX Style sa nanáša v 1-2 vrstvách v intervale 4-6 h medzi nanášaním jednotlivých vrstiev. Nové drevo v exteriéri doporučujeme najskôr ošetriť biocídnym napúšťadlom V 1357. Po zaschnutí prvej vrstvy náteru je v prípade potreby možné povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom č. 240.

Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať!

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie.

Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím lazúry.

Príklad postupu

Príprava podkladu

- prebrúsenie (brúsny papier č. 180 – 240), odstránenie živičných miest, oprášenie

Nanášanie lazúry

- 1 - 2 vrstvy lazúry DREVOLUX Style, prípadné prebrúsenie brúsnym papierom č. 240 medzi jednotlivými vrstvami

Balenie

0,75 l a 2,5 l

Záručná doba a podmienky skladovania:

24 mesiacov

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +30 °C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Stupeň horľavosti

V tekutom stave nehorľavá kvapalina.

Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov.

Bezpečnosť a hygiena pri práci

Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

CHEMOLAK, a. s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
Slovensko
Telefón: ++421 33 5560111
Fax: ++421 33 5560636
www.chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväžiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.