

TECHNICKÝ LIST

Datum revize: 12.02.2016

Biocidní čistící přípravek na likvidaci řas a plísní na stěnách **SANACLEAN**

JK 246 162 62

PN 112 656 16

Popis:

SANACLEAN se používá jako dezinfekční prostředek na fasády a jiné minerální podklady v interiéru a exteriéru, které jsou napadeny plísní a řasou. Přípravek tyto plochy následně konzervuje.

Vodní čirý roztok, neobsahuje volný chlór a nemá bělicí účinky.

Použití:

Před použitím dezinfekčního a konzervačního prostředku je doporučeno mechanicky odstranit vrstvu plísní a řas. Plísně nikdy neodstraňujeme nasucho, abychom zabránili kontaminaci okolního prostředí a vdechování spór. Stěnu omyjeme proudem vody nebo mokrou houbou. Po řádném vyschnutí stěny aplikujeme SANACLEAN štětcem, malířským válečkem nebo při větších plochách stříkáním. **NEŘEDÍME!** Necháme působit minimálně 12 hod. V případě již napadeného podkladu necháme působit až 72 hod. Přípravek je možné nanášet i opakovaně. Organické zbytky je možné odstranit z fasády tlakovou vodou nebo kartáčem a škrabkou. Po ošetření stěny je fasáda chráněná před napadením řasou a plísní. Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivy, pitnou vodou, nevhodné k natírání dětského nábytku a hraček.

Barevný odstín:

Bezbarvý

Ředidlo

Bez ředění

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávaném stavu

vzhled

čirý, lehce pěnivý roztok

vydatnost

4 - 20 m²/kg podle nasákavosti

Doporučený stav podkladu:

suchý, čistý zbavený řas

minimální teplota při aplikaci: + 10 °C

dbát na suchý povrch při aplikaci, nenášet při dešti a intenzivním slunečním záření

relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %

Pokyny k aplikaci :

Proudem vody omýt ošetřovanou stěnu a nechat vyschnout. Při práci dbát na používání ochranných pracovních prostředků a ochrany dýchacích cest vhodným respirátorem.

Po důkladném vyschnutí, malířským štětcem nanést neředěný SANACLEAN na stěnu a nechat působit 12 – 72 hod. Očistit organické zbytky.

Na řádně vyschlý podklad aplikovat renovační fasádní barvu Decorhit renovátor.

Při silném napadení fasády doporučujeme barvu dodatečně ošetřit biocídním prostředkem Sanafix plus.

Nářadí se čistí vodou ještě před zaschnutím.

Příklad postupu:

Příprava podkladu:

- Omytí stěny, řádné vyschnutí

Nanesení dezinfekčního prostředku:

- 1x nátěr Sanaclean
- Působení 12 – 72 hod.
- Odstranění organických zbytků

Nanesení barvy:

- 2x nátěr Decorhitem Renovátor

Balení

1L , 5L , 10L.

Záruční doba a podmínky skladování

24 měsíců od data výroby

Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti

V tekutém stavu je nehořlavý

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobcí a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.

Dlouhomostecká 1137

LIBEREC 463 11 , ČR

Tel. +420 585 422 342

www.chemolak.cz

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

